

SCHEDA DI INFORMAZIONI TECNICHE

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E CARATTERISTICHE FUNZIONALI

CODICE - DENOMINAZIONE	SBS - SMALTO ALL'ACQUA SATINATO
DESCRIZIONE	Pittura in emulsione acquosa a base di resine acriliche modificate e pigmenti resistenti alla luce e alle intemperie, per la verniciatura di legno, ferro e muro, per interno ed esterno.
SETTORI DI IMPIEGO E PROPRIETÀ FUNZIONALI	Verniciatura dei metalli come mano di finitura, dopo trattamento con fondo o antiruggine adeguati e del legno interno/esterno applicandolo direttamente in più mani, o dopo l'applicazione del fondo per legno. Presenta ottime caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, di elasticità anche nel tempo e di ritenzione della brillantezza e del colore e di resistenza elevata ai raggi U.V. Forma una barriera protettiva alla penetrazione di umidità, preservando a lungo i manufatti esposti. Su richiesta può essere formulato come smalto a mano unica, da applicarsi direttamente sul metallo, dopo accurata spazzolatura o sabbiatura. Il legante acrilico conferisce alta resistenza al lavaggio con acqua e/o acqua e detersivi neutri, all'esposizione agli agenti atmosferici con garanzia di lunga durata. E' raccomandato anche per la verniciatura di pareti quando è richiesta una buona lavabilità per necessità o per prescrizione delle autorità sanitarie (da verificare di volta in volta la conformità). N.B. Gli smalti all'acqua SBL (lucido) ed SBS (satinato) sono intercambiabili nel senso che l'uno può essere mescolato o riverniciato con l'altro. L'effetto finale sarà lucido, semilucido o satinato a seconda dello smalto utilizzato nell'ultima mano a finire.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

LEGANTE	Resina acrilica modificata in emulsione
DENSITÀ	ca. 1,100 gr./l.
RESIDUO NON VOLATILE	Rs = 51 +/- 1 %
CONTENUTO MAX. V.O.C.	max. = 5%
VISCOSITÀ	ca. 10000 - 14000 cps
OPACITÀ	25 - 30 Gloss

PARAMETRI APPLICATIVI

PREPARAZIONE	Diluire con il 10-15% di acqua e mescolare. La diluizione può essere superiore ai valori indicati per spruzzatura con apparecchi dotati di ugelli con piccoli fori. La diluizione va comunque regolata secondo le necessità individuali, il modo applicativo e il manufatto da verniciare
MODI DI APPLICAZIONE	Pennello, rullo, spruzzo.
QUANTITÀ APPLICATA	ca. 120 - 160 gr/m ²
RESA TEORICA	6-8 m ² /kg
ESSICCAZIONE	In ambiente ben ventilato con temperatura t = 25 °C e UR= 60% asciuga in 2 - 4 ore circa. Per l'applicazione di un'eventuale 2ª mano è consigliabile attendere il giorno successivo
CARATTERISTICHE SUPPORTO	Il ferro o metallo non ferroso deve essere preventivamente trattato con antiruggine o fondo anticorrosione all'acqua e nessuna parte deve risultare scoperta e/o non protetta. Il legno può essere preventivamente trattato con un fondo all'acqua per legno o in alternativa con lo stesso smalto di finitura che può essere utilizzato anche per la prima mano di fondo, facendo seguire la successiva mano (o mani) di finitura. Molto utilizzato sui muri ove si applicano in genere 2 mani di smalto oppure una mano di smalto su idropittura, meglio se lavabile. In questo caso il risultato appare in genere più povero (magro) e non sempre esteticamente e funzionalmente accettabile.
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura dell'ambiente di verniciatura ed essiccazione t > 15 °C con umidità relativa dell'aria Ur < 65-70 %. Non verniciare o asciugare la vernice all'esterno in presenza di vento o con esposizione diretta ai raggi solari.
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO	La durata del prodotto nelle confezioni originali è di circa 6 mesi e lo stoccaggio deve avvenire in ambiente con temperature comprese tra 5° e 35°C. Non esporre i contenitori al sole o al gelo. Il prodotto non si conserva se diluito, in quanto con il tempo l'acqua di diluizione subisce un processo di putrefazione tanto più rapido quanto più alta è la temperatura.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il prodotto non deve essere stoccato o utilizzato a contatto di ferro, alluminio, rame, zinco, bronzo, stagno ecc.

E' raccomandato l'utilizzo di contenitori e di apparecchiature specifiche in acciaio inox. o materiali sintetici.

La pulizia degli attrezzi di lavoro deve essere effettuata con acqua calda in tempi brevi. Per eliminare vecchie e persistenti incrostazioni è necessario il ricorso ad un solvente (acetone, nitro ecc.).

La durata del prodotto nelle confezioni originali è di circa 6 mesi e lo stoccaggio deve avvenire in ambiente con temperature comprese tra 5° e 35 °C. Non esporre i contenitori al sole o al gelo. Il prodotto non si conserva se diluito, in quanto con il tempo l'acqua di diluizione subisce un processo di putrefazione tanto più rapido quanto più alta è la temperatura.

Per quanto riguarda le precauzioni da tenere durante l'utilizzo attenersi a quanto indicato nella Scheda di Sicurezza.