

## SCHEDA DI INFORMAZIONI TECNICHE

### IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E CARATTERISTICHE FUNZIONALI

<b>CODICE - DENOMINAZIONE</b>	<b>VC - COLLA VINCOL CLASSE D3</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Dispersione acquosa di acetato polivinile da utilizzare come adesivo per legno interno/esterno
<b>SETTORI DI IMPIEGO E PROPRIETÀ FUNZIONALI</b>	Collante resistente all'acqua ed agli agenti atmosferici secondo la classe D3 delle norme EN 204/205 se usata come fornita e secondo la classe D4 delle norme se reticolato con diisocianato. In tal caso il tempo di utilizzo della miscela dopo l'aggiunta dell'isocianato (pot.life) è limitato alle 8-10 ore. Presenta un ottimo potere collante anche su legni duri, un'elevata resistenza a caldo, una buona resistenza allo scorrimento per carichi statici e una buona rapidità di presa.

### CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

<b>LEGANTE</b>	Acetato di polivinile
<b>DENSITÀ</b>	c.a. 1,10 kg/l
<b>RESIDUO NON VOLATILE</b>	Rs = 52% - 1%
<b>CONTENUTO MAX. V.O.C.</b>	Esente
<b>TEMPERATURA MIN. DI FILMAZIONE</b>	15000 +- 3000 mPas
<b>PH</b>	3+- 0,3 +C

## PARAMETRI APPLICATIVI

<b>PREPARAZIONE</b>	Pronta all'uso. Eventuale diluizione con acqua max. 5%
<b>MODI DI APPLICAZIONE</b>	Pennello, spatola, pistola con ugello erogatore a spillo o dime sagomate e forate con alimentazione da serbatoio pressurizzato e tubazioni di adduzione della colla.
<b>QUANTITÀ APPLICATA</b>	150 gr/m <sup>2</sup> su ognuna delle 2 superfici da incollare.
<b>RESA TEORICA</b>	6-7 m <sup>2</sup> /kg per ogni superficie da incollare.
<b>ESSICCAZIONE</b>	Tempo aperto 5 - 15 minuti. In ambiente ben ventilato con temperatura t = 25 °C e UR = 60% asciuga in 4-8 ore. Può essere rapidizzata con presse a caldo o ad alta frequenza.
<b>CARATTERISTICHE SUPPORTO</b>	Il legno o altri supporti fibrolegnosi devono essere ben puliti e sgrassati per evitare fenomeni di schivature e/o di scarsa adesione. L'umidità interna non deve superare il 13-15%.
<b>CONDIZIONI AMBIENTALI</b>	Temperatura dell'ambiente di incollaggio ed essiccazione t > 8 - 10 °C con umidità relativa dell'aria Ur < 60-65%. Non incollare o asciugare la colla all'esterno in presenza di vento o con esposizione diretta ai raggi solari.
<b>MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO</b>	Stoccare in contenitori di acciaio inox o di materiali sintetici. Conservare i recipienti ben chiusi in luogo fresco e ben ventilato. La temperatura non deve essere inferiore a + 5 °C Il prodotto non è classificato pericoloso, tuttavia si deve manipolare con le precauzioni solite da osservare per i prodotti chimici.usando i DPI previsti. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il prodotto non deve essere stoccato o utilizzato a contatto di ferro, alluminio, rame, zinco, bronzo, stagno ecc. ma è raccomandato l'utilizzo di apparecchiature in acciaio inox o materiali sintetici.

La pulizia degli attrezzi di lavoro deve essere effettuata con acqua calda entro tempi brevi. Per eliminare incrostazioni vecchie e persistenti si rende necessario il ricorso a un solvente (acetone, nitro).