

SCHEDA DI INFORMAZIONI TECNICHE

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E CARATTERISTICHE FUNZIONALI

CODICE - DENOMINAZIONE	VV-CN VINILVERSATATO - EXTRALAVABILE, EXTRACOPRENTE, IDROREPELENTE
DESCRIZIONE	Pittura a base di resina vinilversatato in emulsione acquosa, additivata di cariche traspiranti e pigmenti resistenti e supercoprenti che conferiscono al prodotto un ottimo punto di bianco, un'ottima copertura e una buona capacità diffusiva del vapore acqueo. Resistente al lavaggio e allo sfregamento è idrorepellente, quindi molto adatta anche agli ambienti umidi come cucine e bagni oltre che ai locali più rappresentativi ed eleganti.
SETTORI DI IMPIEGO E PROPRIETÀ FUNZIONALI	Pitturazione di muri e pareti interne di abitazioni, edifici commerciali, cucine, bagni, ecc. e in tutte le applicazioni ove siano richieste prestazioni superiori per quanto riguarda, copertura, idrorepellenza, punto di bianco, coloritura del prodotto (tiene bene le tinte) e dove sia richiesta un'ottima base per applicazioni successive di velature, decorativi ecc

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

LEGANTE	Vinilversatato
DENSITÀ	1630 gr. l.
RESIDUO NON VOLATILE	Rs - 70% +- 1
CONTENUTO MAX. V.O.C.	2%
VISCOSITÀ	Pastoso
OPACITÀ	Opaco

PARAMETRI APPLICATIVI

PREPARAZIONE	<p>Diluire con H²O nelle seguenti proporzioni: - Per applicazioni a pennello aggiungere ca. 25-30% in peso di H²O per la prima mano di verniciatura e ca. 18-22% per la mano o le mani successive. (Rispettivamente c.a. 40% e 30% in volume)</p> <p>- Per applicazioni a rullo aggiungere ca. 20-25% in peso di H²O per la prima mano e ca. 18-20% per la mano o le mani successive.</p> <p>- Per applicazioni a spruzzo la diluizione deve essere adeguata alla potenza dell'apparecchiatura utilizzata e alle dimensioni dell'ugello dell'aerografo. Mescolare bene il prodotto fino ad omogeneizzazione ed applicarlo entro alcuni giorni per evitare che l'acqua aggiunta, col tempo, subisca un processo di putrefazione.</p>
MODI DI APPLICAZIONE	Il prodotto può essere applicato a pennello, a rullo, a spruzzo con adeguata e specifica attrezzatura.
QUANTITÀ APPLICATA	ca. 170-200 gr./ m ² per la prima mano ; ca. 210-240 gr./ m ² per la seconda mano.
RESA TEORICA	m ² /kg 5-6 per la prima mano; m ² /Kg 4-5 per la seconda mano corrispondenti a c.a. 2,5 m ² /kg per due strati (c.a. 4,2 m ² /litro)
ESSICCAZIONE	In ambiente ben ventilato con temperatura t = 25 °C e UR = 60% asciuga in circa 2-4 ore. Per la riverniciatura attendere alcune ore, almeno 8 in condizioni ambientali favorevoli (alta temperatura e bassa umidità)
CARATTERISTICHE SUPPORTO	Il muro, o altri supporti, devono essere ben puliti, sgrassati ed asciutti per evitare fenomeni di scarsa adesione con conseguente distacco. È necessario ricorrere alla spazzolatura preventiva di supporti che sfarinano e alla scrostatura di vecchie pitture soggette a distacchi. In questi casi e in caso di superfici difficili e/o porose, molto assorbenti è consigliata l'applicazione di una mano del ns. fondo isolante-fissativo acrilico molto diluito (Residuo secco = 7 - 10%). Molto indicata per la pitturazione di gesso e cartongesso.
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura dell'ambiente di verniciatura ed essiccazione t > 8-10° C Umidità relativa dell'aria Ur < 60 - 65% . Attenzione : con temperatura troppo bassa e/o umidità troppo alta, la pittura non "filma" e si sgretola in breve tempo. Non si deve verniciare o asciugare la pittura con esposizione diretta al vento e/o ai raggi solari.
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO	La durata del prodotto nelle confezioni originali è di circa 6 mesi e lo stoccaggio deve avvenire in ambiente con temperature comprese tra 5° e 35°C. Non esporre i contenitori al sole o al gelo. Il prodotto non si conserva se diluito, in quanto con il tempo l'acqua di diluizione subisce un processo di putrefazione tanto più rapido quanto più alta è la temperatura. Chiudere con cura i contenitori già iniziati, prevenire ed evitare sversamenti, manipolare i prodotti con la massima attenzione trattandosi di prodotti di natura chimica. Attenersi alle prescrizioni delle schede di sicurezza .

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il prodotto non deve essere stoccato o utilizzato a contatto di ferro, alluminio, rame, zinco, bronzo, stagno ecc. E' raccomandato l'utilizzo di contenitori e di apparecchiature specifiche in acciaio inox o materiali sintetici.

La pulizia degli attrezzi di lavoro deve essere effettuata con acqua calda entro tempi brevi. Per eliminare vecchie e persistenti incrostazioni è necessario il ricorso ad un solvente (acetone, nitro ecc.).

Per quanto riguarda le precauzioni e prescrizioni di sicurezza per la manipolazione, l'utilizzo, lo smaltimento ecc. attenersi a quanto indicato nella SCHEDA DI SICUREZZA.